GALA CERA TS

Ficha Técnica
10/2012

Emulsión autobrillante para proteger y abrillantar todo tipo de suelos. Formulada con un alto contenido en sólidos para conseguir un elevado brillo aplicando un número menor de capas, proporcionando un importante ahorro de costes.

PRESENTACIÓN:

GARRAFA 4 L (caja 3 u.)
Cód. 1038453

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Líquido blanco lechoso de olor característica.
> Densidad: 1,01 ± 0,01 g/ml.
> pH puro: 8,60 ± 0,5.

CARACTERÍSTICAS:

> Combinación de copolímeros acrílicos, resinas y ceras que forman un film protector de excelente adherencia, permanencia y alto brillo.
> Mejora la apariencia natural del suelo tratado.
> Proporciona una superficie uniforme y brillante, sin necesidad de pulido.
> Deposita un film de alta resistencia al agua, a los detergentes y a los decapantes.
> Excelente resistencia al tráfico y a la suciedad, reduciendo los costes de mantenimiento al alargar la duración entre limpiezas o encerados.
> Alto brillo, lo que proporciona un alto rendimiento al tratamiento.
> Excelente control antideslizamiento.
> Especialmente diseñada para ser pulimentada mediante sistema de alta velocidad HS/UHS, consiguiendo un acabado de apariencia húmeda (wet look).
> Excelente reparabilidad.
> Puede utilizarse sobre todo tipo de suelos plásticos y duros, tales como PVC, linóleo, cemento, piedra, mármol, terrazo, laminado, madera o corcho tratados, etc.
> Fácil aplicación.
> Gran rendimiento: 30-60 m^2/L, según tipo de suelo y porosidad.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar solo sobre superficies limpias, sin ningún tipo de residuo. Se recomienda realizar un decapado previo. A continuación, aclarar con agua y secar completamente antes de empezar el proceso de tratamiento del suelo.

Sobre suelos porosos, aplicar previamente 1 o 2 capas de GALA TAPAPOROS, para mejorar la adherencia y brillo del producto.

Verter el producto puro sobre el suelo a tratar (20-50 ml/m2), y distribuir uniformemente con un aplicador de emulsiones o fregona. A continuación, dejar que la capa se seque al tacto (durante unos 20-40 minutos). Aplicar una segunda capa (perpendicular a la anterior) siguiendo el mismo proceso.
En general, para suelos lisos y no porosos, 2 capas son suficientes. Para suelos porosos, se puede aplicar una tercera capa.

Se recomienda no aplicar en días lluviosos y húmedos.
No usar en exterior o zonas húmedas.

La información aquí contenida se ha preparado a nivel informativo.
Se basa en nuestros actuales conocimientos y puede ser modificada sin aviso previo.
PROQUIMIA, S.A. no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.

Ctra. de Prats, 6
08500 VIC (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50

GALA CERA TS

Ficha Técnica
10/2012

Mantenimiento:

- Limpieza en seco: barrer el suelo diariamente con mopa impregnada de GALA MOPAS.
- Fregado húmedo: regularmente, limpiar el suelo manualmente o con máquina automática, con un producto neutro de la gama GALA.
- Método spray: pulverizar sobre el suelo GALA CERA TS previamente diluido al 20% y pasar la máquina monodisco rotativa de media o alta velocidad provista de disco adecuado (normalmente, rojo o azul). Este método permite conseguir en una sola etapa la limpieza del suelo y restauración de la capa de cera dañada.
- Abrillantado HS/UHS: sobre el suelo seco, pasar la máquina monodisco rotativa de alta velocidad (>1000 rpm) provista de disco adecuado. Este método, además de limpiar el suelo y eliminar marcas y daños producidos en la capa, permite proporcionar un acabado tipo brillo húmedo, con un incremento de resistencia al tráfico y a la suciedad.

NORMAS DE MANIPULACIÓN:

Consultar ficha de seguridad.
No mezclar productos químicos puros.

La información aquí contenida se ha preparado a nivel informativo.
Se basa en nuestros actuales conocimientos y puede ser modificada sin aviso previo.
PROQUIMIA, S.A. no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.

TÜVRheinland CERT ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001

Ctra. de Prats, 6
08500 VIC (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50